مشخصات شمش‌های فولادی

سطح مقطع (mm)	وزن واحد طول (kg/l)
130×130	131.4
150×150	173.3
180×180	256.7

استاندارد معادل		حداکثر درصد کربن معادل	درصد وزنی ترکیب عناصر مذاب				
			حداکثر مقدار		%Mn	%Si	%C
			%S	%P			
GOST	5SP	0.50	0.045	0.040	0.50-0.80	0.15-0.30	0.28-0.37
	4SP	0.42	0.045	0.040	0.40-0.70	0.15-0.30	0.18-0.27
	3SP	0.35	0.045	0.040	0.40-0.65	0.15-0.30	0.14-0.22
DIN	St60-2	0.59	0.045	0.045	0.50-0.80	0.15-0.30	0.35-0.45
	St50-2	0.49	0.045	0.045	0.50-0.80	0.15-0.30	0.25-0.35
	St44-2	0.40	0.045	0.045	0.50-0.80	0.15-0.35	0.14-0.22
	St37-2	0.30	0.045	0.045	0.40-0.65	0.15-0.30	0.12-0.17
INSO 20300	R3	0.51	0.040	0.040	0.65-1.60	0.15-0.55	0.20-0.25
	R4-B	0.52-0.60	0.045	0.045	0.80-1.60	0.15-0.60	0.28-0.37
	R8	0.42-0.50	0.045	0.045	0.50-0.90	0.15-0.35	0.28-0.37

آنالیز محصول بر اساس درخواست مشتری قابل مذاکره می باشد.

Scanned with CamScanner